

Hannozopf (aus Schafwolle)

Produktbeschreibung

Hannozopf ist ein Naturprodukt, Swiss Made aus 100% Schweizer Schafwolle. Der Hannozopf ist zum Isolieren und Dämmen von Anschlussfugen bei Fenster und Türen sowie zum Füllen von Fugen und Öffnungen aller Art.

Der Hannozopf lässt sich verknotungsfrei aus der Verpackung entnehmen, ist ohne Faden und kann ohne Messer gekürzt werden.



Produkteigenschaften

- Ökologischer- Nachhaltiger Baustoff
- 100% Swiss Made
- Gute Schall- und Wärmedämmung
- Hohes Füllvermögen
- Durchgehender Zopf aus Schafwolle auf der Rolle
- Der Hannozopf ist ohne Faden, mechanisch verfestigt
- Ausgerüstet mit schadstofffreiem Mottenschutz- und Brandschutzmittel
- Ecobau zertifiziert "Eco1" und daher gut geeignet für Minergie-Eco Bauten
- Atmungsaktiv und Feuchtigkeitsregulierend
- Sehr Hautverträglich (reines Naturprodukt)
- Gesundheitlich unbedenklich, Allergiker geeignet



MINERGIE®

Anwendung / Verarbeitung

- Der Hannozopf kann von Hand oder mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. einer breiten Holzspachtel) in die Fuge eingebracht werden. Der Fugen-zopf sollte in Fenster- und Tür-Anschlussfugen satt gestopft werden, dadurch erhöht sich der Schall- und Wärmedämmwert.
- Nur eine Hannozopf-Grösse nötig,
Fugenbreiten: 10-30mm.
- Bei grossen Fugen oder Holräumen kann der Fugen-zopf mehrlagig eingebracht werden.

Lieferform

Farbe: Dunkelbraun, beigefarbig, meliert, Farbe kann abweichen

Einheit: 1 Rolle gewickelt im Beutel

Packung à 7.5 kg (+/- 5%)

Rollenlänge: 210 lfm (+/- 5%)

Durchmesser Ø: ca. 50mm

Lagerfähigkeit

Unbeschränkt lagerfähig

Kühl und trocken lagern

Hanno (Schweiz) AG

Gewerbestrasse 10

4450 Sissach

Schweiz

Telefon: +41 61 973 86 02

info@hanno.ch

www.hanno.ch

Hannozopf (aus Schafwolle)

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Basis	100% Schafwolle
Zopf-Durchmesser	ca. 50 mm
Einsatz für Fugenbreiten	ca. 10-30 mm
Fugenschalldämmmass RS, W	ca. 62 dB (beidseitig Hannoband BG1)
Rohdichte	ca. 20-40 kg/m ³
Impregnate	Schädlings- und Flammschutz (Basis: <i>kalium fluor titanat</i>)
Wärmeleitfähigkeit (Nennwert)	0,036 W/m*K
Brandkennziffer	5.2 (CH) / B2 (DIN 4102)
Brandverhaltensgruppe	RF2
Flammpunkt	570° C – 600° C
Diese Werte können durch Umgebungs- und Verarbeitungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Stopfdichte variieren.	

Anmerkung

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes. Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen.