

Description du produit

Hannoband®-3E UA est une bande d'étanchéité multifonctionnelle précomprimée et imprégnée pour l'étanchéification de toutes les zones fonctionnelles dans l'étanchéification des joints de fenêtres avec un seul produit. La bande répond à toutes les exigences en matière d'étanchéité à l'air et à la pluie battante.

Caractéristiques du produit

- MF2 DIN 18542:2020
- Étanchéité à la pluie battante $\geq 600\text{Pa}$ (DIN EN 1027) & étanchéité à l'air $\leq 0,1$ (DIN EN 12114/DIN EN 1026) dans une zone de joint élargie
- Résistance aux intempéries sous certaines conditions
- Montage indépendant des conditions climatiques
- Très faibles émissions Plus » EMICODE®-EC1Plus

Domaines d'application

Hannoband®-3E UA peut être utilisé pour étanchéifier le joint de raccordement inférieur des fenêtres. Pour la répartition des charges, il est nécessaire de procéder à un vissage permettant une transmission définie des forces dans la structure du bâtiment ! Grâce aux différentes largeurs et épaisseurs de bande, il est possible d'étanchéifier des joints de différentes largeurs et des profilés de fenêtre de différentes épaisseurs. Hannoband®-3E UA n'est pas prévu pour les joints de dilatation dans les façades. Utilisez ici une bande de la classe de sollicitation 1 testée selon la norme DIN 18542 :--> Hannoband®-BG1.

Forme de livraison

- Précomprimé en rouleaux
- Auto-adhésif sur une face
- Membranes fonctionnelles adaptatives à l'humidité

Dimensions	Profondeur des joints [mm]	Domaine d'application [mm]	
		DIN 18542 - MF2	EN 12114 a&t;0,1 EN 1027 $\geq 600\text{ Pa}$
30/4-9		/4-9	/4-13
35/4-9	35		
40/4-9	40		
30/6-15	30	/6 - 15	/6 - 21
35/6-15	35		
40/6-15	40		
30/10-20	30	/10 - 20	/10 - 28
35/10-20	35		
40/10-20	40		
30/15-30	30	/15 - 30	-
35/15-30	35		
40/15-30	40		

Mise en œuvre

Veuillez respecter nos instructions de montage jointes à chaque carton, en particulier les indications relatives au comportement au gonflement et à la fixation. En fonction des conditions météorologiques, les membranes ont besoin d'un certain temps pour adhérer de manière définitive et uniforme aux flancs des joints.

Remarques particulières

Veuillez respecter nos instructions de montage, en particulier les indications relatives au comportement au gonflement et à la fixation. En fonction des conditions météorologiques, les membranes ont besoin d'un certain temps pour adhérer de manière définitive et uniforme aux flancs des joints. Les contrôles d'étanchéité ne doivent donc être effectués que quatre semaines après un montage dans les règles de l'art.



Caractéristiques techniques

Propriété	Norme	Valeur
Couleur	-	anthracite, avec membranes fonctionnelles
Groupe d'utilisation	DIN 18542:2020	MF2, MPA*
Comportement au feu	DIN 4102-2 DIN EN 13501	B2, AbP MPA* Classe E, MPA*
Étanchéité à l'air	DIN EN 12114	à < 0,1 m³/ [h m (daPa) ^{2/3}], MPA*
Étanchéité à la pluie battante	DIN EN 1027	≥600 Pa, MPA*
Conductivité thermique	DIN 18542	λ ≤ 0,0417 W/m K, MPA*
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	DIN EN ISO 12572	humidité variable μ=10-47
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents	DIN 18542:2020	donné, MPA*
Résistance à la température	DIN 18542:2020	-30 °C à + 60 °C
Émissions	EMICODE®	EC1Plus , GEV*
Température d'application	-	+5 °C à +30 °C. Prérefroidir le ruban à partir de +20 °C, préchauffer si nécessaire à basse température.
Durée de conservation	-	12 mois, dans un endroit sec, à température ambiante, dans son emballage d'origine
* MPA : Institut d'essai des matériaux pour la construction, Hanovre ; GEV : Association allemande pour le contrôle des émissions des matériaux de pose, des colles et des produits de construction		

Nettoyage

Nettoyer la peau à l'eau et au savon. Les résidus d'imprégnation et/ou de colle peuvent être éliminés à l'aide d'un produit nettoyant à base d'essence. Respecter les consignes de sécurité.

Environnement, élimination et sécurité

Sur la base des données disponibles et de l'expérience acquise, le produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse au sens de la réglementation sur les substances dangereuses et des directives CE correspondantes. Nous recommandons toutefois de respecter les mesures de précaution et d'hygiène habituelles pour la manipulation de substances chimiques. Les résidus peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Respecter les réglementations locales.

Le produit est conforme aux directives suivantes ou satisfait aux restrictions d'utilisation requises : 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHs2), 2015/863 (RoHs3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (gaz à effet de serre), 2024/590 (appauvrissement de la couche d'ozone).

Limitations de responsabilité

Nos conditions générales de vente et de garantie, disponibles sur www.hanno.com, s'appliquent. Cette fiche technique est fournie à titre indicatif et sans garantie. Les instructions de traitement indiquées doivent être adaptées aux conditions réelles. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et les possibilités d'application par ses propres essais afin d'éviter tout échec pour lequel nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique à l'adresse info@hanno.com.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

