

Hannoband® -600

Description du produit

Bande d'étanchéité pour joints en mousse souple de polyuréthane avec imprégnation en dispersion acrylique, matériaux auxiliaires et charges. Rouleau pré-comprimé avec adhésif acrylique comme aide au montage.

Caractéristiques du produit

- Classe de matériaux de construction DIN 4102-B1 *
- EN 1027 étanchéité à la pluie battante ≥ 600 Pa *
- EN 1026 perméabilité à l'air $a < 1,0$ *
- Très faibles émissions, certifié EMICODE® -EC1 Plus

Domaines d'application

Hannoband® -600 peut être utilisé de manière universelle pour l'étanchéité des joints dans la construction de bâtiments. Les domaines d'application privilégiés sont la construction de fenêtres, la construction en bois, la construction préfabriquée et la construction en maçonnerie, la construction à colombages et la construction en béton.

Hannoband® -600 offre des avantages particuliers lors de l'étanchéité des joints de raccordement et des joints de dilatation entre différents composants.

Hannoband® -600 en rouleau est universellement applicable et peut également être inséré dans les joints existants grâce à la précompression.

Forme de livraison

Pré-comprimé sur rouleaux, autocollant sur une face, longueur du rouleau : 2 – 18 m, selon l'épaisseur du matériau. Disponible en largeurs de 10 à 1000 mm.

Traitement

Veuillez noter les instructions de montage incluses dans chaque carton. La reprise élastique dépend de l'âge du produit, des conditions de stockage et de la température ambiante.

Données techniques

Couleur		gris
Classe de matériaux de construction	DIN 4102	B1, difficilement inflammable, MPA *
Perméabilité à l'air	EN 1026	$a_n < 1 \text{ m}^3 / (\text{hm dPa}^{2/3})$, MPA *
Etanchéité à la pluie battante	FR 1027	≥ 600 Pa, MPA *
Compatibilité des matériaux de construction adjacents	DIN 18542	satisfait, MPA *
Diffusion de la vapeur d'eau	EN ISO 12572	$s_d < 0,5$ m, MPA *
Emissions	EMICODE®	EC1 Plus, GEV
Résistance à la température	DIN 18542	80° C, MPA *
Domaine d'application		- 30° C à 100° C
Stabilité au stockage		18 mois à compter de la date de production

* MPA : Institut d'essais des matériaux de construction, Hanovre ; DIBt : Institut allemand des technologies du bâtiment, Berlin ; GEV : Association pour les matériaux, les adhésifs et les produits de construction à émissions contrôlées eV

Hanno (Schweiz) AG

Gewerbstrasse 10
CH-4450 Sissach
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch



Dimensions

Profondeur du joint [mm]	Joint nominal [mm]	Domaine d'application [mm]	
		Min	Max
>10	/2	1,5	2.5
>10	/3	2	4
>10	/4	3	7
>15	/6	4	9
>15	/8	5	12
>20	/10	7	15
>25	/12	8	20

Limitations de responsabilité

Nos conditions générales de vente, y compris les conditions de garantie, s'appliquent et peuvent être consultées sur **www.hanno.com**. Cette fiche technique fournit des conseils non contraignants sans aucune responsabilité. Les instructions de traitement données doivent être adaptées aux circonstances respectives. L'applicateur est tenu de vérifier l'adéquation et les possibilités d'application par ses propres tests afin d'éviter des échecs pour lesquels nous n'assumons aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique à **info@hanno.com**.

Nettoyage

Nettoyer la peau avec de l'eau et du savon. L'élimination des résidus d'imprégnation et /ou de colle est possible avec un produit de nettoyage à base de solvant. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Élimination

Les résidus de bande peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Les réglementations locales doivent être respectées.

Consignes de sécurité

Sur la base des données et de l'expérience disponibles, le produit n'est pas une substance dangereuse au sens de l'ordonnance sur les substances dangereuses et des directives CE correspondantes. Nous vous recommandons toutefois de respecter les précautions et les mesures d'hygiène habituelles lors de la manipulation de substances chimiques.

Hanno (Schweiz) AG

Gewerbstrasse 10
CH-4450 Sissach
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

